

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam	ARDEX X 78 MICROTEC Flexlijm, vloer.
Toepassingsgebied	Mortels; kant en klaar.
Geschikt voor	<input checked="" type="checkbox"/> Nieuwbouw <input checked="" type="checkbox"/> Woningbouw <input checked="" type="checkbox"/> Renovatie <input checked="" type="checkbox"/> Utiliteitsbouw
Materiaal	Poeder met cementen, vulstoffen, speciale additieven en MICROTEC-vezels.
Samenstelling	50% hoogwaardige bindmiddelen, 48% vulstoffen, 2% verdere additieven.



Eigenschappen algemeen	Dunbedmortel voor zowel binnen en buiten geschikt voor de vloer. Tot stand brengen van een flexibel lijmbed met zachte, soepele mortelconsistentie, die een volle en zatte inbedding van de tegel in het lijmbed mogelijk maakt. Leggen van gres- en volkeramische tegels, beton- en natuurwerksteenplaten binnen en buiten. MICROTEC technologie, hoog lijmcontact percentage, lange inlegtijd. GISCODE ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm. Verhardt en droogt snel. Gemakkelijk te verwerken. Veiligheid door vezelversterking.
-------------------------------	--

Eigenschappen bij verwerking	Met water gemengd ontstaat een soepel-pasteuze lijm mortel. De verwerkingstijd bedraagt circa 4 uur. De mortel verhardt door hydratatie en drogen. Voor het aanmaken van 25 kg ARDEX X 78-poeder is circa 9 liter water nodig. De mortel consistentie kan naar aard, grootte en gewicht van de te leggen bedekkingen gevarieerd worden. In verharde toestand fysiologisch en ecologisch onschadelijk en kan daarom als recycling-materiaal weer worden ingezet.
-------------------------------------	--

Productspecificaties	Soortelijk gewicht: Ca. 1,2 kg/l. Materiaalverbruik: Ca. 1,3 kg/m ² - 3,0 kg/m ² poeder afhankelijk van de vertanding. Verwerkingstijd (+20°C): Ca. 30-40 min. Aanbrengen van tegels (+20°C): Na ca. 2-3 uur en voor verf- en lijmwerk (+20°C): Na ca. 1 dag. Buigtreksterkte: Na 1 dag ca. 2 N/mm ² , na 7 dagen ca. 3 N/mm ² en na 28 dagen ca. 4 N/mm ² . Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes.
-----------------------------	---

Certificaat/label	CE-kenmerk: EN 12004: C2E-S1. EMICODE® EC1 PLUS R, zeer emissiearm. VOC Frankrijk COC Frankrijk A+. ISO 9001 en ISO 14001.
--------------------------	--

Productieproces	Ca. 1 % van de grondstoffen bestaat uit weer bijgroeiende grondstoffen. Ca. 96% van de gebruikte grondstoffen komt uit Duitsland. De resterende 4% uit een omtrek kleiner dan 800 km van de productieplaats. Materiaal afkomstig van mislukte producties kan weer compleet worden opgenomen in het productieproces. Voor het reinigen van de productie-installaties zijn geen extra water of andere reinigingsmiddelen nodig. Alle processen zijn onderworpen aan een continue controle en optimalisering, zo werd bijvoorbeeld in de afgelopen jaren het stroomverbruik in de productie continu verlaagd. Per januari 2015 werd compleet overgeschakeld naar ecostroom (100% regeneratief).
------------------------	---

Verpakkingsmateriaal	ARDEX X 78 is leverbaar in papieren zakken van 25 kg. De papieren zakken bestaan uit 3 lagen – 2 lagen papier en een kunststoffolie van PE. De papieren zakken kunnen, als ze helemaal leeg zijn, voor 100 % gerecycled worden.
-----------------------------	--

Effect op GPR score	2.1 Milieuprestatie gebouw; 3.2.4. Uitstoot schadelijke stoffen uit materialen.
----------------------------	---

Greenworksscore Ranking binnen rekeninstrumenten Greenworks comfort kenmerken Energie label

